

ESMALTE SATINADO AL AGUA

Descripción:

Esmalte acrílico diluible con agua, formulado con pigmentos y aditivos de gran calidad que le otorgan a la película una óptima resistencia a la suciedad, a los lavados, al desgaste y a la intemperie, de excelente acabado inicial y mayor retención del mismo a través del tiempo, evitando el amarilleo y gran pérdida de brillo. Elimina la necesidad de usar solventes inflamables o agresivos para los aplicadores y el medio ambiente

Usos:

Acabado para superficies de madera, hierro, galvanizado o mampostería donde se requiera resistencia al ensuciamiento, a los lavados, al desgaste y a la intemperie. Apto para uso interior y exterior.

Ideal para recubrimientos de pisos mampostería u hormigón.

Aplicación:

□ Tratamiento Previo: Limpiar la superficie eliminando suciedad, grasitud, hongos y algas (con solución de lavandina al 10%), polvillo y pintura floja y descascarada. No dejar restos de productos de limpieza. En superficies pintadas en buen estado, si mantienen el brillo lijar hasta matearlas y recoger con un paño el polvillo resultante. En superficies de madera lijar suavemente, limpiar y aplicar una mano de Fondo Blanco para madera LLANA o Fondo Antióxido al agua LLANA. En superficies de hierro eliminar el óxido por cepillado o lijado, limpiar y aplicar una mano de Convertidor de Óxido LLANA, Antióxido G36 o Fondo Antióxido al agua. En Chapa galvanizada desengrasar con desengrasante Fosfatizante LLANA enjuagar y dejar secar luego aplicar una primera mano diluida al 20% con agua dejar secar 24hs. En mampostería no debe pintarse hasta completar su secado (yeso) o hasta eliminar la alcalinidad (revoque, hormigón). Para este proceso se requiere dejar pasar 3 meses en exteriores y 6 meses en interiores o lavar con ácido muriático, luego aplicar previamente una mano de Fijador Sellador LLANA alto rendimiento, diluido de modo que quede sin brillo.

□ Aplicación: Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. De ser necesario, diluir con una mínima cantidad de agua. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

□ Sistema a utilizar:

□ Pincel/Rodillo

□ Soplete Airless: Orificio de Pico (0,33 mm), Presión de Pico (8 a 12 Mpa).

□ Se deben lavar los elementos utilizados con agua.

□ Se recomienda dar dos o tres manos.

□ Dejar transcurrir 4 hs. para aplicar una segunda mano.

□ El secado final Se alcanza luego de 24 hs.

□ La dureza máxima se alcanza a los 7 días.

Características técnicas:

1. Peso específico:	(1.30±0.03) g / cm ³ para el color blanco.
2. Viscosidad:	(80±5) UK a 250C en visc. Stormer. (43 ± 3) % (78±3) g/l
3. CSV:	
4. VOC:	
5. Tiempo de secado tacto:	30 minutos en condiciones normales
6. Tiempo entre manos:	4 hs. para aplicar una segunda mano.
7. Acabado:	Satinado.
8. Color:	Se puede ajustar con entonadores hasta un max de 37 cc
9. CROMAX:	Se ofrecen 720 colores por tintometría
10. Almacenamiento:	12 meses.
11. Limpieza y Dilución:	agua

Rendimiento:

Dependiendo de la superficie a tratar, el rendimiento es de 13 a 15 m² por litro y por mano.

Presentación:

El producto se comercializa en envases de 4, 20 y 200 litros.

Datos de Seguridad:

- ☐ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ☐ Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- ☐ Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
- ☐ Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- ☐ Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- ☐ NO INFLAMABLE. Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

Riesgos Ambientales Primeros Auxilios:

- ☐ Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- ☐ Ante inhalación prolongada ventilar.
- ☐ Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- ☐ Ante ingestión efectuar consulta médica.