

SELLADOR PARA JUNTAS QUIMSELL **Profesional**

Descripción:

Sellador Acrílico de acabado elástico. Ideal para el sellado de juntas y grietas, unión y sellado de marcos y ventanas, zócalos y molduras, juntas entre premoldeados. Adhiere sobre superficies secas o húmedas. Posee alta resistencia a la intemperie. Proteger de la lluvia durante las primeras 48hs. No recomendado para superficies que estén permanente contacto con el agua. Una vez curado se puede pintar.

Uso interior exterior.

Aplicación:

Se aplica a espátula en su versión en pote.

En su versión en cartucho seguir las siguientes instrucciones:

- 1) Retirar de la junta toda la superficie que sea fácilmente desgranable por frotamiento. La junta debe estar limpia, libre de aceites o grasas.
- 2) Cortar el extremo de la rosca.
- 3) Cortar el pico aplicador en forma oblicua, a la altura deseada para obtener el grosor de sellado deseado luego roscar el cartucho.
- 4) Insertar el cartucho en la pistola aplicadora.
- 5) Aplicar a presión constante, evitando que quede aire ocluido. Alisar con espátula.
- 6) Limpiar el excedente antes de que el sellador fragüe. Una vez abierto el cartucho, utilizar dentro de los 30 días

Preparación de la superficie:

Para el sellado de las grietas se recomienda agrandarlas mecánicamente y luego calafatearlas para que trabajen como pseudo juntas de dilatación.

Características Técnicas:

Peso específico: (1,60±0.05) gr/cm³

CSP: (78 ± 2) %

VOC: 0 gr/lt

Elasticidad permanente a través del tiempo, absorbiendo todo tipo de dilataciones.

Adherencia sobre:

Revoque fino y grueso, Hormigón, Piedra, Ladrillo, Madera, Yeso.

Rendimiento y tiempo de fraguado:

Cordón de ancho de junta de 10mm y profundidad 10mm Rinde aprox. 2.8ml metros lineales Fragua en 72hs.

Cordón de 15mm y profundidad 10mm Rinde aprox. 1.9ml metros lineales. Fragua en 4 a 5 días.

Presentación:

El producto se comercializa en envases de 1.7, 7 y 27kgs y cartucho de 280ml.

Almacenaje:

Conservar bajo techo en lugar fresco, seco y protegido de las heladas y radiación solar directa, a temperaturas entre +5°C y +25°C.

Vida útil:

16 meses

Datos de seguridad:

- No contiene mercurio en su formulación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- En todos los casos consultar al médico.
- Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.
- No inflamable.