QUIMTEX REVIVE

Caracteristicas:

Es un recubrimiento, que combina cuarzos naturales con polímeros de ultima generación, originando un producto de alta calidad gran resistencia al intemperismo y excelente impermeabilidad combinado con una muy fácil aplicación muy similar a la de una pintura al látex convencional, características que lo hacen el producto ideal para la restauracion de todo tipo de revestimientos plasticos.

Características Técnicas:

- Resistencia a los medios alcalinos.
- Permeabilidad al vapor, al dejar respirar la pared evita la condensación interna y el descascaramiento de paredes externas.
- Su alto contenido de sólidos permite aplicar con espesor superior al del látex (60 a 80µ) y dado al alto contenido de resinas toma pequeños movimientos y absorbe parte de las microfisuras.
- Excelente cubritivo.
- Textura: lisa (áspero al tacto)
- Terminación mate
- Gran lavabilidad.
- Hidrorrepelente.
- Obtura poros superficiales, generando impermeabilidad.
- Reacondiciona y restaura revestimientos antiguos.
- Fácil aplicación.
- No salpica.
- Resistente a hongos y algas.
- Bajo olor.
- Bajo VOC.
- Sistema Cromax.
- Uso interior exterior.

Preparación de la superficie y aplicación:

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo.

En caso de manchas de algas u hongos, eliminar por lavado con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Usar guantes de goma y antiparras. Evitar el contacto con la piel.
Aplicar dos o tres manos a pincel, rodillo, tal cual viene en el envase o diluido con 5 a 10% de agua.
Limpiar los utensilios con agua y jabón.

Paredes Interiores:

- Superficies con partes flojas de pintura vieja:

Eliminarlas con espátula. Emparejar con Enduido Plástico para Interiores Llana. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar Fijador alta performance Llana.

- Superficies pintadas en buen estado:

Limpiar con agua y detergente. Dejar secar.

Paredes y Medianeras Exteriores

 Superficies con absorción despareja:

Aplicar una mano previa del producto diluido con 10 a 15% de agua. Superficies entizadas: Aplicar una mano previa de fijador alta performance Llana. Superficies con partes flojas de pintura vieja: Eliminar con espátula.

Limpiar la superficie con cepillo, agua y detergente, al vapor o con hidrolavadoras. Aplicar una mano de Fijador alta performance Llana, dejar secar. Emparejar con Enduido para Exteriores Llana. Dejar secar y lijar para eliminar imperfecciones. Limpiar y aplicar sobre el enduido una mano de Fijador alta performance Llana. Dejar secar.

 Superficies pintadas en buen estado:

Limpiar con agua y detergente. Dejar secar.

 Superficies con pintura envejecida:

Limpiar al vapor o con hidrolavadoras. Aplicar 1 mano de Fijador alta performance Llana. Dejar secar.

 Superficies nuevas de revoque con más de 3 meses de realizadas :

Aplicar una mano previa del producto diluido con 10 a 15% de agua.

 Superficies nuevas de revoque con menos de 3 meses de realizadas :

Aplicar una mano previa de Fijador alta performance Llana.

 Revoques envejecidos sin pintura previa:

Limpiar con cepillo, agua y detergente, al vapor o con hidrolavadoras. Aplicar una mano previa del producto diluido con 10 a 15% de agua.

- Otras superficies: Consultar al Centro de Información al Cliente.

Otras Características:

- Resiste el uso normal.
- No adecuado para contacto directo con ácidos.
- No adecuado para contacto directo con álcalis.
- Para colores realizados marcados con asteriscos que son azules amarillos y rojos hechos con base C recomienda dar una base A y es posible que necesiten unas manos más para lograr uniformidad.

<u>Características técnicas</u>:

1.	PE:	(1.39 ± 0.03) Kg./Lts. Base A
	CSV:	(33 ± 5)%
2.	VOC:	(35 ± 5) gr/lts
	Viscosidad:	(100±5) UK a 25ºC en visc. Stormer.
3.	Secado tacto:	30’ dependiendo de las condiciones ambientales.
	Secado entre manos:	3 a 4 hs dependiendo de las condiciones ambientales
4.	Brillo:	Mate, posee una microtextura.
5.		
6.		
7.		

Rendimiento:

- Dependiendo de la superficie a tratar, los consumos varían entre 4 y 5 m2 por litro terminado

Presentación:

- El producto se comercializa en envases de 3.6, 9, 18 y 200 Lts.

Colores:

- Blanco, además, se puede entonar hasta un máximo de 30cm3 por litro para aplicar la gama con entonador universal.
- Este producto se presenta en el SISTEMA CROMAX con una variedad 720 colores.

Datos de seguridad:

- No contiene mercurio en su formulación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- En todos los casos consultar al médico.
- Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.
- No inflamable.