

QUIMTEX SKIM COAT (SkC)

Cosmética de muros y hormigones

Descripción:

Es un revoque monocapa a base de cemento modificado y polímeros en polvo. Especialmente diseñado para aplicar en superficies irregulares tanto de uso interior como exterior, para nivelar cielorrasos y tabiques de hormigón o muros en general.

Usos:

Compuesto cementicio ideal para alisar techos y paredes de uso interior y exterior. Es de aplicación multicapa de terminación listo para lijar. Espesor de capa de 1 a 3mm.

Para terminaciones en los exteriores donde se desea dejar el SkC a la vista, (simulando el hormigón visto) recomendamos proteger con nuestro producto Silquim Acuoso (transparente).

En el interior puede utilizarse como teminacion o según la elección , con una mano de cera transparente.

Puede ser revestido o pintado, en ambos casos recomendamos dar previamente una mano de fijador sellador Alta Performance diluido (1:1) en volumen de agua.

Preparación del producto:

El SkC se amasa con 1 parte de agua por cada 4 partes de skim coat (2 a 2.5 lts. de agua por cada 10 kg. de material). Máximo en 25 kg; 6.2lts de agua.

Al realizar la mezcla, agregar el SkC al agua (y no el agua al SkC). Mezclar en forma manual o con agitador eléctrico (preferentemente).

Aplicación:

La superficie debe estar limpia, firme, libre de grasas, hongos o pinturas que afecten la adherencia.

Primer paso: Aplicar nuestro “Fijador Sellador Alta Performance” diluido (1:1) en volumen de agua y luego de pasadas 6hs aplicar el SkC.

Extender el material con llana metálica de forma uniforme hasta lograr el espesor deseado, luego de 24hs lijar (600gr/1000 gr) para quitar las pequeñas imperfecciones.

El SkC se puede colocar después de 30 días de curado el revoque.

Recomendaciones:

- Preparar pequeñas cantidades para trabajar mejor el producto.

- No superar los 2mm de espesor las dos manos.
- No utilizar en sótanos o tanques (lugares con posible presión hidráulica).
- Lavar las herramientas y manos con agua y jabón.
- No aplicar con humedad relativa ambiente superior a 85%.

Rendimiento:

1 a 1.2 Kg. /m² x mm de espesor según consistencia de la mezcla.

Presentación:

En envases de 5kg y 25Kg (bolsa).

Salud y Seguridad:

- No contiene mercurio en su formulación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón; Con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- En todos los casos consultar al médico.
- Los restos de producto y desechos de material no deben ser arrojados en los desagües ni en los cursos de agua. Eliminarlos de acuerdo con las recomendaciones sobre el Cuidado del Medio Ambiente.